

BASWA Fix C

2016/1



Description du produit et domaines d'utilisation

Mortier-colle minéral destiné à coller directement des panneaux BASWA sur les plafonds et les murs sans fixations supplémentaires:

- Béton
- Enduits de fond ou de compensation contenant du ciment
- Panneaux de fibres-ciment (AQUAPANEL®) / éventuellement sur plaques de parement en plâtre
- Non directement utilisable sur des enduits plâtre ou des couches de peinture!

Caractéristiques du produit

Base de liant	Ciment Portland
Numéro d'article	a315
Additifs	Additifs en calcite (granulation jusqu'à 0,5 mm), additifs adaptés
Valeurs de mesure	Adhérence par traction sur béton env. 0.09 N/mm ² (cassure dans EPS). Valeur μ env. 30
Coloris	Gris ciment
Stockage	Protéger du gel, Conserver dans son emballage d'origine Transport/Stockage entre +5°C et 30°C Protéger des rayons du soleil

Stocker dans un endroit sec et sur palettes
En conditions optimales, se conserve jusqu'à 12 mois

Livraison

Unité/Poids	Sac de 25 kg
Unité d'emballage /Unité/Poids	1 europalette / 40 pièces /1025 kg, brut
Remarque de transport RID/ADR	Aucune classe de risque

Pour de plus amples informations sur la livraison, veuillez contacter BASWA acoustic AG,
T +41 (0)41 914 02 22.

Préconisations d'utilisation

Utilisation

Conditions	Plage de température : +5°C à +30°C Le système doit être protégé contre la pluie battante, le rayonnement du soleil, les courants d'air et un séchage trop rapide.
Support	Libre de saleté et de poussière. Il faut enlever les enduisage reposant sur du creux, ainsi que les anciennes couches de couleurs en cas de mauvaise adhérence ou de fort farinage. Dans le cas de supports critiques : demander un conseil technique.
Adhérence couche primaire	Pas nécessaire dans le cas de supports adaptés. Traiter préalablement les plaques de parement en plâtre avec une couche primaire pénétrant en profondeur.
Préparation	Mélanger BASWA Fix C avec de l'eau propre et froide. Le mortier-colle mélangé doit être traité dans les 2 heures. Le matériau qui a pris ne doit plus être à nouveau mélangé / dilué. Besoin d'eau env. 8,5 litres par sac.
Consommation (pour une denture de 6 x 6 mm)	3.5 – 4.0 kg / m ²
Remarque d'utilisation	Il faut observer, d'une façon générale, les directives de traitement de BASWA en vigueur. Faire pénétrer, en raclant vers l'arrière avec une lisseuse crantée (denture minimale 5 mm) dans les fibres de laine minérale. Il est interdit de coller en patouillant ou de coller des âmes, et d'étaler la colle sur le support. Il est permis d'égaliser simultanément et partiellement le support (collage humide sur humide).
Volume de traitement approximatif	Pour préparer la colle et coller les panneaux acoustiques env. 6–7 min. / m ²

Remarques générales



Irrite les organes respiratoires et la peau. Eviter toute formation de poussière. En cas de contact avec les yeux, il y a un risque de lésions oculaires sérieuses. Porter des lunettes de protection et des gants de protection pour mélanger et pour traiter. Vous trouverez de plus amples informations concernant la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que l'enlèvement et l'élimination des déchets dans la fiche technique de sécurité BASWA (www.baswa.com).

Remarque juridique

Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d'un travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes remarques, ni d'un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d'un acte malveillant ou d'une négligence grossière. Dans ce contexte, l'utilisateur doit apporter la preuve qu'il a transmis par écrit à BASWA, en tant utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L'utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l'usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent par ailleurs. C'est la fiche technique de produits la plus récente pouvant nous être demandée qui fait foi.